

مشخصات محصول تر	محتویات	گرد روی میکرونیزه مجموع حلالها رزین
	دانسیته	2.5 (±1)
	درصد جامد	جامد وزنی (±2) 80 جامد حجمی (±2) 58
	رقیق کننده	ZINCATHIN
	نقطه اشتعال	40°C ≤
	VOC	474G/L
مشخصات فیلم خشک	فام	خاکستری
	براقیت	مات
	درصد زینک	95.5 (±2)
	درصد خلوص	99.99
مشخصات ویژه	سمیت	- مقاومت دمایی حداقل 40°C - حداکثر 120°C - مقاومت (PH) غوطه وری 5.5 to 9.5 - مقاومت (PH) محیطی 5.5 to 12.5 - مقاومت به UV بسیار عالی
		فیلم خشک حاوی هیچ گونه مواد سمی نمیباشد
خشک شدن	مکانیسم خشک شدن	فرآیند خشک شدن زینکا پرش حلال می باشد، پس خشک شدن معلولی از ضخامت فیلم تر، رطوبت، دمای هوا و دمای سطح خواهد بود.
	زمان خشک شدن	ضخامت فیلم 40 میکرون و دمای 20 درجه سانتی گراد و سیرکوله هوا خشک شدن سطحی: 15 دقیقه خشک شدن برای حمل و نقل: 1 ساعت خشک شدن کامل: 4 ساعت