



پژوهشگاه رنک

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۶۵۸۵ / ۵۰ پ ر
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
پیوست:

حوزه معاونت
پژوهش و فناوری

سرکار خانم افسانه السادات لاریمی
مدیر گروه پژوهشی شیمی و فرآیند پژوهشگاه نیرو

باسلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره ۱۰۵۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شرکت محترم، به استحضار می‌رساند، نتایج به پیوست خدمتان ارسال می‌شود.

قابل ذکر است:


- ۱- هر گونه اعتراض نسبت به نتایج، تا یک ماه پس از اعلام، قابل بررسی است.
- ۲- نتایج ارائه شده فقط مربوط به نمونه ارسالی از سوی شخص یا شرکت درخواست کننده می‌باشد.

با آرزوی توفیق الهی

حسین یازی
مدیر امور فناوری



پژوهشگاه رنک
دفتر ارتباط با صنعت و مراکز علمی



گواهی تعهد به تعالی - ۱۳۹۰



تهران - بزرگراه صیاد شیرازی شمالی
فروجه لویزان - میدان مسین آباد
فیابان وفامنش - نیش کوه شمس
پلاک ۵۵
صندوق پستی: تهران - ۶۵۴-۱۶۷۶۵
کد پستی: ۱۶۴۸۸۳۶۱۴۷۱
تلفن: ۲۲۹۴۱۸۴ - ۲۲۹۵۶۱۲۶
نمابر: ۲۲۹۴۷۵۳۷
E-mail: info@icrc.ac.ir
web site: www.icrc.ac.ir

 <p>وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه رنگ</p>	کد فرم: F-LI-56	<p>آزمایشگاه پژوهشگاه رنگ</p> <p>گزارش آزمون</p>	 <p>NACI National Accreditation Center of Iran NACI/Lab/۸۵۲</p>
	تاریخ بازنگری: ۹۹/۱۰/۱		
	شماره بازنگری: ۰۳		
	شماره درخواست: SC/1402/225/1		
	تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۱/۰۴		
صفحه ۱ از ۲			

نام آزمایشگاه: ساخت و کنترل کیفی				
نام نمونه: رنگ زینک ریچ	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳			
آزمون درخواستی: درصد روی در فیلم خشک	تاریخ تأیید مالی: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام مشتری: پژوهشگاه نیرو	تاریخ اتمام آزمون: ۱۴۰۲/۱۱/۰۴			
تلفن مشتری: ۰۹۱۷۳۰۹۸۶۶۰				
شرایط محیطی آزمایشگاه (در صورت الزام استاندارد) دما: $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ رطوبت: $50 \pm 5\%$				
شرح نمونه‌های مورد آزمون: -				
خلاصه روش آزمون: آزمون طبق استاندارد قید شده در جدول انجام شد.				
بدین وسیله گواهی می‌شود که آزمایش/آزمایش‌های درخواستی روی نمونه/نمونه‌ها مطابق با روش آزمون ذکر شده انجام و نتایج زیر حاصل شد:				
نتایج آزمون:				
ردیف	آزمون	استاندارد	نتیجه	تکرار
۱	درصد روی در فیلم خشک	ASTM D6580	۹۴.۶ %	۳
موارد انحراف از روش آزمون: -				

- نتایج به دست آمده تنها به اقلام آزمایش شده مربوط است.
- نمونه‌برداری توسط مشتری انجام شده است لذا آزمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نمونه‌برداری و مسائل مرتبط با آن ندارد.
- به اعتراضات وارده تا یک ماه ترتیب اثر داده خواهد شد (نمونه‌های تحت آزمون تا یک ماه در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد).
- عدم قطعیت نتایج آزمون در سطح اطمینان ۹۵٪
- سطح اطمینان ۹۵٪ در قاعده تصمیم‌گیری بیان شده است ($\alpha = 0.05$).
- کلیه نتایج اعلامی با علامت * به درخواست مشتری ثبت شده و آزمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نتایج اعلامی ندارد.
- در تست مربوط به ردیف از پیمانکار فرعی استفاده گردید.
- به صورت کلی، براساس نتایج حاصله کلیه پارامترها با حدود استاندارد محصول مطابقت دارد.
- این گزارش آزمون نبایستی بدون اخذ مجوز کتبی از مرکز منتشر شود مگر این که به‌طور کامل ارایه شود.




پژوهشگاه رنگ
دفتر ارتباط با صنعت و مراکز علمی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه رنگ

تاریخ بازنگری: ۹۹/۱۰/۱
شماره بازنگری: ۰۳
شماره درخواست: SC/1402/225/1
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
صفحه ۲ از ۲

آزمایشگاه پژوهشگاه رنگ



گزارش آزمون

تایید کننده: دکتر بهرام رمضان زاده

انجام دهنده آزمون: لاله کاغذچی



پژوهشگاه رنگ
دفتر ارتباط با صنعت و مراکز علمی