

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ کد گزارش آزمایشگاه: CP402-24 صفحه ۱ از ۱	گزارش آزمون TEST REPORT	گروه شیمی و فرآیند آزمایشگاه رنگ و پوشش
---	-----------------------------------	--

شماره نامه درخواست آزمون: ۴۰۲/۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ تاریخ دریافت نمونه / نمونه ها: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶	نام مؤسسه/شرکت متقاضی: شرکت صنعتی بازرگانی کیمیا پوشش آدرس: کرمانشاه صحنه) شهرک صنعتی صحنه (ابلباریک رو به روی ورودی شماره ۱ ایرانخودرو بلوار اس قطعه ۲۸ تلفن: ۰۸۳۴۸۳۲۲۴۵۴ فکس: ۰۸۳۴۸۳۲۲۳۹۱
نام / کد نمونه: نمونه گالوانیزه سرد کد نمونه در آزمایشگاه: S CP402-24	دمای محیط: ۲۵±۲۳ °C رطوبت محیط: ۳۰٪-۲۵

ردیف	نام و نوع آزمون / پارامتر مورد آزمون	استاندارد	نتیجه آزمون	واحد اندازه گیری	Test Items
۱	بررسی خلوص*	ASTM E 1621-21	98.31	%	XRF
۲	بررسی فازها*	BS EN 13925-1	-	Curve	XRD
۳	میزان فلز روی*	ASTM D6580	94.6	%	DSC
۴	درصد حجمی مواد جامد	ASTM D2697	58.72	%	Solid volume
۵	درصد وزنی مواد جامد	ASTM D2369	76.08	%	Solid weight
۶	نقطه اشتعال	ASTM D3278	41	°C	Flash point
۷	ویسکوزیته	ASTM D1200	1530	cP	Viscosity


ملاحظات (اطلاعات و موارد خاص در مورد نمونه های ارسالی که باید در حین آزمون به آنها توجه نمود):

- آیت های ستاره دار توسط آزمایشگاه همکار انجام شده است. ردیف ۱ و ۲ توسط مرکز متالورژی رازی و ردیف ۳ توسط پژوهشگاه رنگ انجام شده است.

ملاحظات کلی:

- ۱- این گزارش نباید دوباره نویسی گردد به شرط آنکه به طور کامل و با اجازه مدیر فنی آزمایشگاه مربوطه انجام گیرد.
- ۲- نمونه برداری توسط مشتری انجام شده است لذا آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال نمونه برداری و مسائل مرتبط با آن ندارد
- ۳- نتایج آزمون فقط برای نمونه های تست شده معتبر می باشد. (نمونه و پلیتهای تحت آزمون تا یکماه در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد)
- ۴- به اعتراضات وارده پس از یکماه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آزمایش کننده (نام و امضاء): حسین قاسمی نژاد
تأیید کننده (نام و امضاء): مرتضی فقیهی



تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دامن (پونک باختری) - کدپستی: ۱۴۶۸۶۱۷۱۵۱ - صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۵۱۷
تلفن: ۸۸۰۷۹۴۰۰ نمابر دبیرخانه: ۸۸۰۷۸۲۹۶
وب سایت: <http://www.nri.ac.ir>

کد فرم: ۲-۰۳/ر